

Acabado
Mate.

Lavabilidad
20 000

Rendimiento teórico
9 a 10 m²/L a dos
manos

Libre de metales
pesados
Plomo y mercurio.

Método de
aplicación
Brocha, Rodillo,
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
<p>ACAPULCO es una pintura vinil acrílica de acabado mate, plástica, 100%lavable de excelente tersura que la hace ideal para aplicarse en exteriores e interiores de lujo. Una particularidad en especial es su alto rendimiento, única en su categoría.</p> <p>ACAPULCO se puede aplicar con toda confianza en costas y climas tropicales, brindando una excelente duración y resistencia a la formación de hongos, algas, bacterias y microorganismos comunes en éste tipo de climas.</p> <p>CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423 ONNCCE 2003. Recubrimientos látex "A"</p> <p>ACAPULCO es elaborada cuidadosamente con materias primas de alta calidad. Ofrece una variedad de 26 colores y blanco, disponible en <i>sistema tintométrico my color your color</i> para igualación.</p> <p>ACAPULCO puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla roca, estuco, madera, texturizados, concreto etc.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p>
PROPIEDADES FISICAS.	
Acabado.	Mate.
Rendimiento.	9 a 10 m ² /L a dos manos varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.
Presentación.	Bote 1L. Cubetita 4L. Cubeta 19L. Tambor 200L (sobre pedido).
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.
Tiempos de secado.	60 minutos entre mano y mano.
Al tacto.	55 minutos.
Lavabilidad.	20 000 ciclos.
Viscosidad @ 25°C.	100 – 115 uK al momento de envasar.
pH.	8.5 - 9
Brillo.	2.19
Sólidos en peso.	47-55 blanco y colores pasteles.
Densidad (g/ml).	25-29 colores intensos y básicos.
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio
Finura.	6.0 Hegman.
	NMX-K-277
	NMX-U-007
	NMX-U-093
	NMX-C-425-ONNCCE
	NMX-U-027

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p>Sellado Selle el poro de la superficie a pintar para obtener mejores rendimientos, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico SELLAVIN 7X1 diluido 7 partes de agua por 1 de sellador, en caso de muros nuevos o con problemas de alcalinidad se recomienda nuestro SELLAVIN sellador reforzado anti-álcali 7X1 diluido 3 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p>Dilución Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya ACAPULCO agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique ACAPULCO a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como L-125, L-121, L-135, L-139 y L-149 deberá fondear con pintura Acapulco blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p>Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
<p>Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p>ADVERTENCIAS.</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>